

Coadd™ DF-6633

Пеногаситель

Описание

Coadd™ DF-6633 представляет собой смесь полисилоксана и гидрофобных твердых веществ в полигликоле. Продукт подходит для ВД ЛКМ или печатных красок. Его можно использовать в пигментированных составах. Также показывает хорошую совместимость и дает прозрачность в лаках. Не содержит ЛОС, легко диспергируется в ВД системах.

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Внешний вид	Светло-желтая мутноватая жидкость,
плотность(г/мл)	1,01
Вязкость (2 #, 60 об/мин, 25°C/мПа.с)	<1500
Температура вспышки (°C)	>100

Примечание: Эти свойства являются только типичными и не отражают технические

характеристики продукта

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЯ

Coadd™ DF-6633 рекомендуется для высокоглянцевых ВД ЛКМ на основе акрилатов/ уретанов, печатных красок и лаках с относительно низким ОКП. Продукт подходит для использования в водных УФ-системах. Можно добавлять на любой стадии производства, рекомендуется делить объем между стадиями диспергирования и разбавлением. После хранения может произойти расслоение, перед использованием хорошо перемешайте.

Рекомендуемая дозировка (исходя из общего состава): 0,1 – 1%.

Оптимальный уровень дозировки должен быть определен с помощью лабораторных тестов.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Срок годности продукта в невскрытой оригинальной упаковке: **24 месяца**.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед использованием продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с SDS для получения подробных данных по безопасности, рекомендуемых процедур обращения и хранения.

Раскрытие информации

Это обычное предложение по использованию продукта, и мы требуем приведенной выше информации, основанной на наших профессиональных знаниях. В связи с неопределенностью окружающей среды и неподконтрольностью практического процесса, пожалуйста, протестируйте и проведите оценку перед использованием, чтобы убедиться в эффективности и безопасности. Для справки, приведенная выше информация предназначена только для того, чтобы все знали и использовали продукт. Он гарантированно соответствует качеству и техническим характеристикам продукта.

**** Пожалуйста, обратитесь к SDS для получения дополнительной информации**