

Coadd™ W-6170

Смачивающий агент

Описание

Coadd™ W-6170 представляет собой 100% полиэфир-модифицированный полисилоксан. Сильно понижает поверхностное натяжение, рекомендуется для всех типов водно-дисперсионных ЛКМ для улучшения смачивания подложки. Также может быть использован в составе органорастворимых ЛКМ. Продукт обладает превосходными свойствами по борьбе с образованием кратеров и улучшает выравнивание поверхности при низком пенообразовании.

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Внешний вид	От бесцветной до светло-желтой жидкости
Плотность (г/мл)	0.97
Содержание активных веществ (%)	100
Вязкость (25°C, мПа·с)	<300

Примечание: Эти свойства являются только типичными и не отражают технические характеристики продукта

ХАРАКТЕРИСТИКА И ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЯ

Coadd™ W-6170 рекомендуется для водно-дисперсионных строительных, промышленных, автомобильных ЛКМ и покрытий по дереву. Продукт обладает отличной совместимостью, улучшает блеск и выравнивание покрытия, уменьшает дефекты.

Рекомендуемая дозировка (на общую рецептуру): 0,15-1,0%.

Вышеуказанная рекомендуемая дозировка предназначена только для ориентирования, оптимальный уровень дозировки должен быть определен с помощью лабораторных тестов.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Срок годности продукта в невскрытой оригинальной упаковке: **24 месяца**.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед использованием продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с SDS для получения подробных данных по безопасности, рекомендуемых процедур обращения и хранения.

Отказ от ответственности

Это обычное предложение по использованию продукта, и мы требуем приведенной выше информации, основанной на наших профессиональных знаниях. В связи с неопределенностью в отношении окружающей среды и неподконтрольностью практического процесса, пожалуйста, протестируйте и проведите оценку перед использованием, чтобы убедиться в эффективности и безопасности. Для справки, приведенная выше информация предназначена только для общеизвестного и используемого продукта. Он гарантированно соответствует качеству и техническим характеристикам продукта.

**** Пожалуйста, обратитесь к SDS для получения дополнительной информации**